





	Kuvaus käyttökohteet	Perusöljy	Käyttölämpötila (°C) n.	ISO VG DIN 51519	Viskositeetti- Indeksi DIN ISO 2909 (VI)	Jähmepiste DIN ISO 3016 / Leimahduspiste DIN ISO 2592 (°C) n.
Klüberfood NH1 CH 2- 220 N 	Korkean lämpötilan elintarvikehyväksytty ketjuöljy. Vähentää ketjujen kulumista ja siten pidentävät ketjujen ikää. Vähäinen haihtuvuus.	Esteriöljy	0 ...+250	220	n 150	-30 / +270
Klüber Summit Hysyn FG 15...100 	Elintarvikehyväksytty (NSF H1) synteettinen ilmakompressoriöljy. Pitkä öljynvaihtoväli, jopa 4.000 käyttötuntia. Pieni haihtuvuus säästää aktiivihiilisuodatinta. Soveltuu myös ketjuille elintarviketeollisuudessa erityisesti kylmissä olosuhteissa.	Synteettinen hiilivetyöljy (PAO)	- 45 ... +135	15 ... 100	yli 120	- 50 / +240
Klüberoil 4 UH1- 15...1500 N 	Elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön tarkoitettu NSF-H1 rekisteröity voiteluöljy. Laaja käyttölämpötila-alue, hyvä suoja kulumista vastaan, korkea kuormankantokyky, hyvät korroosiosuojao-minaisuudet, lähes neutraali tiivistemateriaalien ja maalien suhteen. Soveltuu erityisen hyvin lieriö-, kartio- ja kierukka-hammasvaihteiden, laakereiden, karojen ja nivelten voiteluun sekä hissien ketjujen, käyttö- ja kuljetinketjujen voiteluun myös kylmissä lämpötiloissa.	Synteettinen hiilivetyöljy (PAO)	- 35 ... +120 (riippuu viskositeetista)	15 ... 1500	140 ... 180 (riippuu viskositeetista)	-25...-35 / yli +200

	Kuvaus käyttökohteet	Perusöljy	Käyttölämpötila (°C) n.	ISO VG DIN 51519	Viskositeetti- Indeksi DIN ISO 2909 (VI)	Jähmepiste DIN ISO 3016 / Leimahduspiste DIN ISO 2592 (°C) n.
Klubersynth CH 2-100 N 	Ketjuöljy korkeisiin lämpötiloihin. Suojaa kulumiselta ja omaa pienen höyryntymishävikin korkeissa lämpötiloissa. Raskaasti kuormitetut ketjut korkeissa lämpötiloissa erityisesti eristysteollisuudessa (vuorivilla, lasivilla).	Esteriöljy	0 ...+250	100	yli 135	-30 / +270
STRUCTOVIS FHD 	Mineraalipohjainen ketjuöljy joka erityisen lisäaineistuksen ansiosta on erityisen tarttuvaa, ei roisku suurissakaan nopeuksissa. Soveltuu kaikenlaisille käyttö- ja kuljetinketjuille. Suojaa hyvin kulumiselta ja korroosiolta. NSF-H2 hyväksytty.	Mineraaliöljy	-10 ... +120	150	yli 100	- 15 / +220